



MOZAIKPLAST

Akrilatna završna žbuka

Tehnička uputa

SASTAV: Vodena disperzija polimernih veziva, aditiva i kamena u boji

NAMJENA: Gotova zaštitno-dekorativna žbuka za završnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova, naročito za područje podzida.

PRIPREMA PODLOGE: Primjenjuje se na cementne i produžne žbuke, betonske podloge i druge mineralne podloge. **Sve podloge moraju biti ravne, čvrste, suhe, nesmrznute, bez pukotina, iscvtjetalih dijelova, prašine, masnoća i stare najmanje 21 dan, a betonske podloge stare najmanje 2 mjeseca.** Prije nanošenja MOZAIKPLASTA, podlogu obavezno premazati AKRILFAS IMPREGNACIJOM kako bi se postiglo ravnomjernije upijanje i sušenje. Impregnaciju nanijeti prema uputi za impregniranje. MOZAIKPLAST nanositi na **potpuno osušenu** impregnaciju. Površine koje se ne oblažu potrebno je prekriti zaštitnom trakom.

NEODGOVARAJUĆE PODLOGE:

Sve površine prekrivene bojama na osnovi krede, uljanih boja, lakova, emajla, površine od plastičnih masa, drva. Ne preporuča se za zaštitu podnih površina i vodoravnih površina. Proizvod nije pogodan za vapnene žbuke, svježe gipsane žbuke, toplinsko izolacijske sustave, toplinske sustave u području podnožja. Primjena nije moguća za površine koje su ispod razine zemlje ili su u dodiru sa stajaćom vodom. Potrebno je spriječiti djelovanje vlage iz podloge (ograde, potporni zidovi, područja nadstrešica i slično).

PRIPREMA UGRADNJE:

Prije nanošenja proizvod **temeljito izmiješati** do dna posude i po potrebi razrijediti s malo vode (najviše 1 %). **Ne miješati s drugim proizvodima i razrijeđivati isključivo s čistom vodom!**

IZVOĐENJE:

Masa se navlači nehrđajućom čeličnom gladilicom odozdo prema gore, u debljini najvećeg zrna i odmah zaglađuje vodoravnim potezima istim alatom tako da između zrna nema praznina. Nanošenje i zaglađivanje se radi uvijek u istom smjeru. Ne zaribavati kružno! Radi se ravnomjerno i bez prekida kako bi se dobila ujednačena struktura. Nanošenje je jednoslojno! Podaci o utrošku materijala vrijede za idealno pripremljene podloge i standardne uvjete ugradnje (temperatura 20 °C, relativna vlažnost 65%). Kod odstupanja kvalitete podloge dolazi i do povećanog utroška materijala.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

(HRN EN 15824):

Paroporopusnost: V2 (srednje propusna)
Klasa vodoupojnosti: III (nisko vodoupojna)
Čvrstoća prionjivosti: $\geq 3,0$ MPa

TEMPERATURA PRIMJENE:

od + 8 °C do +30 °C

BOJA:

Proizvodi se u 15 nijansi i po posebnoj narudžbi. **Moguća su odstupanja u nijansama boja** ovisno o datumu proizvodnje i broju šarže, a koja ne podliježu reklamaciji. Zbog toga se preporuča naručiti količinu materijala za cijeli objekt ili napraviti egalizaciju (miješanje) materijala.

POTROŠNJA:

Mozaikplast K (1,8 mm) $\approx 5,0$ kg/m²
Mozaikplast S (1,2 mm) $\approx 3,5$ kg/m²

PAKIRANJE:

Plastične kante 25 kg

SKLADIŠTENJE:

Čuvati dobro zatvoreno u originalnom pakiranju na temperaturi + 5 °C do + 30 °C, zaštićeno od smrzavanja i izravnog sunca.

ROK UPORABE:

6 mjeseci u neotvorenoj ambalaži

1/2





MOZAIKPLAST

Akrilatna završna žbuka

Tehnička uputa



IZVOĐENJE:

Obavezno se pridržavati uvjeta i normi za izvođenje fasaderskih radova. Ne preporuča se izvođenje radova pod direktnim sunčevim zrakama, pri jakom vjetru, vlažnom, hladnom ili kišovitom vremenu, a pogotovo ne u kasnu jesen i zimu.

UPOZORENJE! Ako se na pojedinu površinu nanosi više od jedne kante proizvoda koji je iz različitih šarži ili različitog datuma proizvodnje, preporuča se egalizacija (miješanje) u čistoj posudi odgovarajuće veličine u cilju izbjegavanja razlika u nijansi boje. Do razlike u nijansi može doći i zbog nepovoljnih uvjeta sušenja. Nastavak rada nakon prekida ili s novim materijalom nije moguć bez više ili manje vidljivog spoja. Odmah nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

OPĆE VAŽNE NAPOMENE:

Ukoliko izvođač prilikom pripreme materijala za ugradnju ili tijekom ugradnje proizvoda uoči ili posumnja na bilo kakav primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te odmah uputiti prigovor proizvođaču kako bi se u najkraćem roku prigovor obradio i riješio.

SIGURNOST PRI RADU:

Pri radu koristiti uobičajena sredstva zaštite. Detaljne informacije o sigurnom radu s proizvodom, postupanju s onečišćenom ambalažom i ostacima proizvoda nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu.

KONTROLA KVALITETE:

Proizvod se redovito kontrolira u našem laboratoriju i odgovara specifikaciji. Neznatna odstupanja u nijansa boja su moguća i ne podliježu reklamaciji. Zadržavamo pravo izmjene u svrhu poboljšanja kvalitete. Za sve nejasnoće pri odabiru i ugradnji materijala obratite se našoj službi primjene.

NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU NEPRAVILNOM PRIMJENOM MATERIJALA, NEKVALITETNIM IZVOĐENJEM RADOVA ILI POGREŠNIM ODABIROM PROIZVODA

TRANSPORT:

Nisu potrebne posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza. Uvjeti prijevoza kao za skladištenje.

OZNAKE OPASNOSTI, UPOZORENJA I OBAVIJESTI:

Oznaka opasnosti:

Proizvod nije označen kao opasan

Oznake upozorenja:

Nema

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P501 – Odložiti sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim propisima